



第5号様式（第4条関係）

成績書

2皮技セ試第110号の2

依頼者	住所	宇都宮市今泉2-12-8		
	氏名	ももちゃんランドセル製作所		
依頼品	品名	背裏革	数量	1
	仕様	ランドセル用		
依頼事項	染色摩擦堅ろう度(摩擦試験機I型)			
	調製及び試験環境：温度20°C、相対湿度65% ただし、提供試料が小片のため試験片採取方法はJISと異なる。			

令和2年7月20日付で依頼を受けた上記の試験の成績は、下記のとおりです。

令和2年7月22日



東京都立皮革技術センター所長



記

別紙のとおり。

提供試料



●染色摩擦堅ろう度(摩擦試験機 I 型)
(JIS K 6547に基づき試験する。)

	変退色(級)	汚染(級)
乾燥	5	4-5
湿潤	5	4-5
酸性汗	4-5	4-5
アルカリ性汗	4-5	4-5
		以上

